



HUILE CUISINE ET SALLE DE BAIN

***Nourrit et protège les meubles sollicités
des taches et des rayures.***

Destination

- Sur toutes les essences de bois bruts ou déjà huilés (y compris placages et lamellé collé).
- Recommandée pour les meubles sollicités: plan de travail, meubles de cuisine ou de salle de bain...

Performances

- Ne forme pas de film: laisse au meuble son aspect brut et mat.
- Anti tache
- A base d'huile de lin
- Non jaunissante et non grasse

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

1. Appliquez généreusement au pinceau dans le fil du bois. Laissez sécher 20 mn.
2. Essuyer ensuite avec un chiffon de coton non pelucheux. Laissez sécher 2 h.
3. Égrenez au papier de verre grain fin dans le fil du bois.
4. Dépoussiérez et appliquez une 2ème couche selon le même principe. Attendre 24 h avant de remettre en service votre meuble.

Le conseil Libéron

- Faites le test de la goutte d'eau : elle doit perler et glisser sur le bois si votre support est suffisamment huilé.
- L'huile réchauffe la teinte du bois (comme bois mouillé) : faites un essai préalable sur une partie non visible.
- Entretien courant : éponge humide. Une fois par mois environ, appliquer l'entretien bois huilés Libéron.
- Entretien annuel : après un égrenage fin, appliquez une nouvelle couche d'huile Cuisine & Salle de Bain.
- Pour des meubles très sollicités, appliquez une 3ème couche.
- Ne pas utiliser de produits ménagers trop agressifs ou d'éponges abrasives.

La norme JOUET EN 71-3 en détail :

EN 71-3 : Sécurité jouets, Migrations de certains éléments

Le but est de vérifier la présence des métaux lourds (type baryum, chrome, plombs, etc) solubles dans la bouche de l'enfant si il a léché ou sucé le produit.

On applique la peinture sur un support que l'on sèche afin de récupérer de la matière solide.

Cette matière est mélangée à de l'acide chlorhydrique et portée à 37°C durant 4 heures (comme si ingestion par un enfant).

La solution finale est filtrée et le dosage des métaux lourds se fait par spectrométrie.

Les quantités limites sont données par la norme.

Teinte: incolore

Aspect: mat

Conditionnement : 250ml et 500ml

Temps de séchage : 2h (variable selon la porosité du bois)

Rendement en 1 couche par 1L : 12 m²

Nettoyage: white spirit ou décireur Libéron

Matériel : pinceau + chiffon

